

AQUASEAL® EXOBLOC

Описание

AQUASEAL® EXOBLOC является эффективно изолирующим, способствующим адгезии однокомпонентным грунтовочным лаком. Этот грунтовочный лак на основе акрилатных полимеров, он хорошо смачивает поверхность, заполняет поры и создает лаковую пленку. AQUASEAL® EXOBLOC подходит для большинства экзотических пород древесины, изолирует большое количество компонентов древесины и, таким образом, предотвращает вытекание и выцветание, а также значительно снижает окраску в белый цвет за счет остатков соли. AQUASEAL® EXOBLOC подчеркивает теплый цвет древесины, как это обычно бывает с грунтовкой на основе растворителя.

Сертификаты / Разрешения



Giscode: W3+
AbZ-Nr.: Z-157.10-46
BvB: перечисленные
ATFA: выполнили
MFMA: выполнили
NWFA: выполнили

Особые примечания

AQUASEAL® EXOBLOC нельзя шлифовать (есть риск зонально сошлифовать продукт полностью, что приведет в последствии - при покрытии основным лаком - к изменению и перепадам цвета). После высыхания AQUASEAL® EXOBLOC имеет глянцевую оптику. AQUASEAL® EXOBLOC может использоваться в качестве грунтовки для следующих верхних слоев:

- AQUASEAL® ROYALMAT
- AQUASEAL® GREENSTAR
- AQUASEAL® CERAMICSTAR
- AQUASEAL® ECOGOLD
- AQUASEAL® ECOSILVER
- AQUASEAL® SMARTHOME

Для ускоренного нанесения покрытия CLASSIC EXPRESS-STAIN до 2-3 ч AQUASEAL EXOBLOC можно смешивать с AQUASEAL EXOBLOC TURBO (соотношение смешивания 10:1).

Применение

AQUASEAL® EXOBLOC наносится равномерно валиком в один насыщенный слой. Для нанесения рекомендуется использовать валик BergerTool Microfaserrolle Plus.

Высыхание

Можно покрывать лаком через 1-2 ч, при 23°C/50% относительной влажности воздуха. Что касается дерева, мы рекомендуем только один слой прокатки в день, чтобы древесина также могла выделять поглощенную воду. При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может

существенно возрастать. Не нагружать пол, класть ковры или уход за полом, не раньше чем от 8 до 14 дней.

Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:
1 слой валиком: около 100 мл/м² или 10 м²/л.

При использовании на сильно впитывающих поверхностях (например, бук/вишня) грунтовочный лак следует ожидать более высокий расход (150 мл/м²). Дополнительный слой должен быть уменьшен в следующих слоях верхнего покрытия.

Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде. Беречь от мороза.

Паркет с заводской лаковым покрытием

Эта базовая грунтовка не подходит для последующего уплотнения паркета с защитой от ультрафиолета.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и ВVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листовок нашей технической информации являются составной частью данного листка технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)
- при использовании экзотического дерева, проконсультироваться с технологом!



AQUASEAL® EXOBLOC

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.



постоянный телефон: +7 (495) 545-25-85

**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85