

AQUASEAL® FLEXPRIMER

Описание

AQUASEAL® FLEXPRIMER это высококачественная акриловая грунтовка на водной основе с эффектом уменьшения бокового склеивания. Грунтовка подходит для водных лаков серии AQUASEAL®. Рекомендации по комбинации содержатся листах технической информации соответствующих лаков. AQUASEAL® FLEXPRIMER характеризуется средней интенсивностью поджигания и нейтральным цветом. Это может использоваться на большинстве чисто отшлифованных деревянных полов.

Сертификаты / Подтверждения соответствия



Giscode:	W2+
Ecode:	EC1
AbZ-Nr.:	AbZ утвержденных
BvB:	перечисленные
M1:	перечисленные
ATFA:	член
MFMA:	член
ATFA:	член
Breem:	выполнили

Особые примечания

AQUASEAL® FLEXPRIMER не подходит в качестве верхнего защитного слоя. Благодаря боковому эффекту уменьшения клея, грунтовка особенно рекомендуется для вертикальных ламелей и обогреваемых полов. Мы рекомендуем наш AQUASEAL® EXOBLOC, для экзотических пород дерева.

Применение

AQUASEAL® FLEXPRIMER наносится равномерно валиком в один насыщенный слой на шлифованную деревянную поверхность. При нанесении слишком тонкого слоя есть риск перепадов по цвету, возможно будет заметно только после покрытия основным лаком.

В качестве грунтовки AQUASEAL® FLEXPRIMER не должен быть промежуточно отшлифован из-за риска дошлифовывания до древесины, но есть возможность легкого сглаживания поднятого вorsa.

Нанесение AQUASEAL® FLEXPRIMER шпателем крест-накрест можно только на стабильных породах. Не рекомендуется наносить на капризные породы древесины, такие как бук, клен и ясень. В таких случаях наносить стоит только валиком.

Необходимо соблюдать спецификации DIN 18356. Не используйте при температуре пола ниже 15°C. Очистка инструментов водой.

Высыхание

Можно покрывать лаком через 1 час при температуре 23°C/50% относительной влажности воздуха. Что касается

дерева, мы рекомендуем только один слой прокатки в день, чтобы древесина могла также высвободить воду, которую она поглощает. При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать.

Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком: около 100 мл/м² или 10 м²/л

При использовании на сильно впитывающих поверхностях (например, бук) следует ожидать более высокий расход (150 мл/м²).

Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Паркет с заводским лаковым покрытием

AQUASEAL® FLEXPRIMER не пригоден для нанесения на паркетную доску с заводским лаковым покрытием.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger Seidle должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено настоящее руководство. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКБ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного руководства является исключительной ответственностью процессора и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листовок нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами



AQUASEAL® FLEXPRIMER

- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.

