

## AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

### Описание

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER представляет собой окрашенный соответствующим породам дерева продукт без растворителей на основе дисперсионного порошка, предназначенный для самостоятельного приготовления деревосодержащей замазки или шпаклёвочной массы. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER смешивается с водой до тестообразной массы желаемых свойств. Получаемая таким способом деревосодержащая шпаклёвка применяется для заделки углублений или шпаклёвки щелей, трещин деревянных покрытий всех видов, например, паркета, деревянного пола и т.п.

### Сертификаты / Разрешения



Giscode: W1  
ATFA: выполнили  
MFMA: выполнили  
NWFA: выполнили

### Оттенки

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER доступен в следующих цветах:

- дуб
- бук, красный дуб
- клён, ясень, сосна
- венге, тёмный дуб
- азобэ, тик
- белый
- чёрный

### Применение

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER смешивается с водой до рабочего состояния. Из 1 кг AQUASEAL® PAFUKIPOWDER после добавления такого количества воды, в зависимости от цветового тона, получается около 1,1 – 1,2 л жидкой смеси или, например, из 5 кг порошка и 3,5 л воды = 5,5 л жидкой шпаклёвочной смеси. Во время добавления воды необходимо хорошо размешивать. Как только получена однородная, пригодная к шпательке масса, ею покрывается вся площадь паркетного пола так же, как это делается обычными шпаклёвочными растворами. При слишком жидком замесе шпаклёвочной массы она несколько проседает в щелях. При слишком густом приготовлении массы в случае избыточного добавления порошка в смесь, существует опасность, что после высыхания она будет при последующей шлифовке частично вылетать из заделанных щелей. При слишком широких или содержащих воск щелях применяется известный метод: удалить воск, слишком широкие щели заполнить опилками.

Разведенную шпаклеводную массу AQUASEAL® PAFUKI-PULVER следует быстро и по возможности без остатков нанести шпателем, так как остатки относительно быстро присыхают. Время работы с разведенной пастой составляет примерно 45 минут. После этого материал быстро густеет. После достаточного высыхания осуществляется последняя шлифовка. Пол, обработанный AQUASEAL® PAFUKIPOWDER, может быть обработан всеми нашими паркетными покрытиями после

высыхания. AQUASEAL® PAFUKI-PULVER нельзя как обычно смешивать с древесной мукой. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER также используется в качестве компонента краски / отвердителя в AQUASEAL® PAK-STOP. Соответствующие прикладные данные см. в тех. памятке AQUASEAL® PAK-STOP.

### Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха и нормальном методе шпаклёвки полотно уложенного пола, пригодно к шлифовке через 20-30 минут. При заполнении крупных щелей или углублений, время высыхания до шлифовки увеличивается. Только после достаточного высыхания проводится последняя шлифовка.

### Расход (жидкой смеси)

В зависимости от грунта и вида работы:

1 слой около 40-60 мл/м<sup>2</sup> или 17-25 м<sup>2</sup>/л.

В зависимости от вида и объема углублений расход может значительно увеличиваться.

### Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 36 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

### Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger-Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования ФРГ DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и ВVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

### Ссылка

Следующие рубрики сборника листовок нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия



## AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

\* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.

