

BERGERBOND P2S

Описание

Средство BergerBond P2S является 2-компонентным клеем на основе высококачественного полиуретанового сырья, которое рекомендуется для прочного приклеивания паркетной мозаики, ламельного паркета, лампаркета, штучного паркета, настила из массивной древесины (толщина <22 мм, длина <2200 мм, а также больших форматов), штучного паркета из массивной древесины (10 мм) и большинства экзотических пород древесины. Средство также может главным образом использоваться для склеивания двухслойного и трехслойного паркета, а также деревянных мостовых RE, однако для этого более целесообразно использовать средство BergerBond M1P. BergerBond P2S наилучшим образом пригоден также для приклеивания чувствительных к влаге пород древесины, таких как бук, клен и ясень, так как имеет свойство быть «свободным от разбухания и деформаций». BERGERBOND P2S не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку легкой офисной мебели (стулья и кресла на роликах).

Сертификаты / Разрешения



Giscode:	RU1
Emicode:	E1
AbZ-Nr.:	Z-155.20-49
ATFA:	выполнили
MFMA:	выполнили
NWFA:	выполнили
Breeam:	выполнили

Технические данные

Пропорция смешения:	8 : 1 по весу
Время укладки:	50 -60 минут
Время, по истечении которого можно ходит на полу:	4 - 6 часов
Время, по истечении которого можно провести следующие работы:	12 часов
Конечная твердость:	48 часа
Время вентиляции:	не существует
Пригоден для теплых полов:	да

При условии нормального микроклимата в помещении (+23°C при 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от условий нормального микроклимата влечет за собой изменение указанных параметров!

Особые примечания

Не наносить BERGERBOND P2S при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать kleю и паркету принять одинаковую температуру.

Применение

Хорошо смешать компоненты А и В между собой и размешивать минимум в течение 3 минут при помощи подходящего электрического смесителя. Процесс смешивания завершен, когда достигнут равномерный цвет.

После этого BERGERBOND P2S может наносится подходящим зубастым шпателем (BERGERTOOL ZAHN-SPACHTEL B3, B7, B11, B15) равномерно на основу. Не наносить более 1 м².

Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается. Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с kleем. Повторять швы растяжения несущей конструкции.

Расход

800 – 1.300 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубцов шпателя, вида паркета и основы.

Основа

Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» или норме DIN 18367 «Работы по торцовому паркету» должно быть выполнено.

Клей BERGERBOND P2S может комбинироваться с BERGERBOND PRIMER Р и BERGERBOND PRIMER Е или BERGERBOND PRIMER D (например, для связывания пыли в пропорции не менее 1:3 с водой).

При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания герметизации от влаги.

При теплых полах и интенсивно впитывающих основах, таких как ангидридная- или магнезитовая стяжка, необходима грунтовка. Убедиться в достаточном высыхании Primer.

Хранение/ транспортировка

Сохраняется минимум в течение 12 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. Беречь от мороза!

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность

BERGERBOND P2S

производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.