

BERGERBOND PRIMER D

Описание

BERGERBOND PRIMER D - это низкоэмиссионная грунтовка на основе высококачественных дисперсий синтетических смол для использования под наши клеи BergerBond. Концентрированная форма подачи позволяет универсальное применение в качестве грунта для регулировки впитывающей способности субстратов, в качестве грунтовки и защиты от влаги перед шпаклевкой.

Сертификаты / разрешения



Giscode: D1
 Emicode: EC1
 ATFA: выполнили
 MFMA: выполнили
 NWFA: выполнили
 Breeam: выполнили

Технические данные

Оттенок: зелёный
 Пригодность для напольного панельного отопления: да

Особые примечания

Не наносить BERGERBOND PRIMER D при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года перед началом работ рекомендуется акклиматизировать клей и паркет до одинаковой температуры.

Применение

Перед применением хорошо перемешать BERGERBOND PRIMER D и смешать с водой, в зависимости от применения.

Нерастворенное нанесение на все плотные основания, такие как керамическая плитка, ДСП, древесные плиты.

В разбавленном водой виде в соотношении 1:1 на покрытия на основе сульфата кальция как подготовка к последующей шпаклёвке и на шпаклёвочные массы на цементной основе.

При применении на покрытиях на основе сульфата кальция перед приклеиванием паркета необходимо нанести шпаклёвочную массу, подходящую для паркета.

В разбавленном водой виде в соотношении 1:3 на цементных стяжках.

При нанесении валиком, щеткой или резиновым очистителем следите за равномерным распределением. Следует избегать луж!

В зависимости от впитывающей способности подложки может потребоваться два слоя.

Оптимизация шпатлёвок

В дополнение к воде необходимо добавить 1 л грунта BERGERBOND PRIMER D к 25 кг наполнителя по согласованию с

Расход

В зависимости от впитывающей способности подложки: 50 – 100 г/м² на квадратный метр.

Сушка

- Цементные субстраты: прибл. 10 мин.
- Неабсорбирующие или слегка впитывающие подложки: ок. 15-30 мин.
- Деревянные подложки и ДСП: приблизительно 4 часа
- цементные наполнители на основе сульфата кальция: приблизительно 24 часа

Грунтовка должна быть сухой перед дальнейшей обработкой покрытий! Все характеристики приведены для стандартного климата (23°C и 50% относительной влажности). Отклонение от этих значений приводит к изменению времени!

Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Должны быть соблюдены требования DIN 18356 "Работы с деревянными полами" или DIN 18367 "Работы с деревянными блоками".

Разделительный и антиадгезионный слой, старые остатки клея и другие материалы, плохо прилегающие к основанию, должны быть полностью удалены с помощью соответствующих мер.

Перед дальнейшей обработкой шлифовальные стяжки, связанные с кальциемсульфатом, необходимо отшлифовать, удалить шлифовальную пыль. Грунтовку BERGERBOND PRIMER P или BERGERBOND PRIMER E следует использовать для прямого склеивания с нашими клеями BERGERBOND PRIMER.

Старые полы, в особенности не впитывающие поверхности (например, керамическая плитка), должны быть тщательно очищены (базовая очистка) и отшлифованы.

Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. Беречь от мороза!

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger Seidle должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено настоящее руководство. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-



BERGERBOND PRIMER D

Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного руководства является исключительной ответственностью процессора и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листа технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.

