

CLASSIC HARDOIL

Описание

CLASSIC HARDOIL – быстросохнущее, слоеобразующее, натуральное, модифицированное твёрдовосковое масло для импрегнирования паркета и других деревянных полов. Благодаря низкого бокового склеивания CLASSIC HARDOIL, этот продукт рекомендуется применять для торцевого и индустриального паркета, массивной доски и при теплых полах. CLASSIC HARDOIL соответствует требованиям DIN 51130 в отношении скольжения. Имеются сертификаты испытаний для классов R9, R10 и R11.

Сертификаты / Разрешения



Giscode:	Ö60
AbZ-Nr.:	Z-157.10-149
противоскольжение:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10/R11
Класс пожарной опасности:	Cfl-s1 согласно DIN EN 14342, если древесина сертифицирована Cfl-s1 и использовано до 60 г/м ² масла. перечисленные
BvB:	выполнили
Minergie-ECO:	выполнили
ATFA:	выполнili
NWFA:	выполнili
NFMA:	выполнili

Особые примечания

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты хранить в закрытых емкостях. Масло/воск в связи с пылью от шлифовки, тряпками и подобным намочить водой или хранить в закрытом ведре и утилизировать, соблюдая правила пожарной безопасности – опасность самовозгорания. Сам продукт не возгорается! Ознакомьтесь с нашим листком специальной технической информации № 17!

CLASSIC HARDOIL можно опционально использовать с Reaktivvergütung CLASSIC PLUS в качестве двухкомпонентной системы.

В случае если CLASSIC HARDOIL используется для образования защитного слоя, для ухода за полом может использоваться только средство BRILLIANCE EVERCLEAR.

После нанесения герметика в начале может появиться типичный для данного вида запах. Проветривайте хорошо.

Применение

1-й вариант

CLASSIC HARDOIL прокатывается в 2 слоя поролоновым валиком BERGERTOOL или валиком из микрофибры тонким или 100 мл/м² (670 SF/GAL). Промежуточная шлифовка между слоями обеспечивает максимальный внешний вид. Промежуточная шлифовка обязательна примерно через 15-18 часов для обеспечения идеальной адгезии.

Если пол подвергается очень высоким нагрузкам, рекомендуется использовать CLASSIC BASEOIL (COLOR) с

CLASSIC PLUS в качестве пропитывающей грунтовки. После достаточного высыхания поверх него наносится герметик 2Х 100 мл/м². При таком способе нанесения, слоеобразующей структуре, мы рекомендуем BRILLIANCE EVERCLEAR для ухода за полом.

После 2-3 дней ожидания и достаточной промежуточной шлифовки его можно перекрасить подходящим лаком на водной основе.

2-й вариант

Нанесите CLASSIC HARDOIL шпателем BergerTool Universal до насыщения волокон.

Поскольку средство высыхает очень быстро, при этом способе применения необходимо сразу после нанесения средства на поверхность снять излишки дисковой шлифовальной машиной и зеленым падом Berger AbraPrime. Поэтому рекомендуем выполнять работы вдвоем с помощником. Если надо нанести второй слой масла, например при обработке сильно впитывающей древесины, перед нанесением оставьте поверхность высохнуть на ночь. При выступании масла из швов отполируйте еще раз примерно через 1 час. При таком способе обработки рекомендуем использовать для ухода за покрытием средство BRILLIANCE AQUAOILCARE.

Добавление 10:1 CLASSIC PLUS может уменьшить ингибирование высыхания и улучшить упрочнение, стойкость и устойчивость к блокированию. Не смешивайте больше, чем можно обработать в течение 2 часов.

Данное средство подходит для повторной обработки имеющихся в продаже паркетов, предварительно обработанных маслом с твёрдым воском. С связи с разнообразием материалов и их постоянной модификацией на рынке необходимо всегда проверять адгезию средства с покрытием.

CLASSIC HARDOIL в сочетании с CLASSIC PLUS можно использовать во всех случаях, когда выбираются комбинированные конструкции с одобренными лаками на водной основе.

Очистите инструменты с помощью BRILLIANCE CLEANER L91 KH Verdünnung.

У мягких пород древесины, таких как ель, пихта или сосна может происходить выделение смолы, что может приводить к более длительному высыханию или оптическим дефектам. Продукт CLASSIC HARDOIL содержит растворители, которые могут привести к легкому растворению остатков воска в порах и щелях. Особенно на старых, вощеных полах это может приводить к значительному увеличению времени высыхания, появлению матовых пятен и к проблемам адгезии (вплоть до полного отслаивания). Поэтому, в таких случаях, первый слой должен полностью высохнуть, это означает высыхание в течение двух дней.

CLASSIC HARDOIL

Расход

В зависимости от поверхности и способа нанесения:

1 слой валиком/кистью:
прибл. 60-100 мл/м² (400-670 фут/гал)
макс. 2 слоя по 100 мл/м² (670 фут/гал)

1 слой шпателем на дуб:
30-50 мл/м²

Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха: через 6-10 часов в зависимости от метода нанесения и климатических условий возмоза повторная обработка. При импрегнировании старых вощеных полов время высыхания может значительно возрастать. Если произошел такой случай, необходимо дождаться полного высыхания перед нанесением второго слоя. Не ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

Хранение/ транспортировка

Сохраняется минимум в течение 18 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция.

Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листков нашей технической информации являются составной частью данного листка технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами

- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной

на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.