

## Суперизносостойкое покрытие для фасадов и террас

TIMBERCARE PORCH & FLOOR – покрытие на акриловой основе, усиленное уретаном, обеспечит ровное, плотное и эластичное покрытие на деревянных и бетонных поверхностях. Защитит и украсит новые или ранее окрашенные интерьерные или наружные деревянные и бетонные поверхности.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- атмосферостойкое и износостойкое покрытие, которое прослужит долгие годы;
- защищает от повреждений, вызываемых влагой и плесенью, как на деревянных, так и на бетонных поверхностях;
- уретан-акриловая формула обеспечивает исключительную долговечность и эластичность с прекрасными водоотталкивающими свойствами, а также превосходную стойкость к истиранию, выцветанию, растрескиванию и шелушению;
- формула защиты цвета обеспечивает превосходное сохранение цвета и защиту от УФ-излучения;
- формула ANTI-SLIP против скольжения создает безопасную поверхность;
- не требует предварительного грунтования;
- легкий в применении материал, не требует специальных навыков;
- на водной основе – практически без запаха;
- для внутренних и наружных работ.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** крошечное покрытие с шелковистым блеском (SATIN), колеруется:

White Tint Base – Цвет Белый, база А для колеровки в светлые, пастельные и средние оттенки.

Neutral Tint Base – Цвет Прозрачный, база С для колеровки в яркие, темные и насыщенные оттенки.

**АДГЕЗИЯ:** все виды прессованной древесины, любые деревянные поверхности (мягкие, твердые и экзотические сорта древесины), а также новые или ранее окрашенные бетонные поверхности.

### ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

внутренние работы – деревянные и бетонные полы внутри помещений и др.

наружные работы – деревянные и бетонные настилы, террасы, пешеходные дорожки, пандусы, внутренние дворики, крыльцо, ступени и др.

**КОЛЕРОВКА:** колеруется универсальными колорантами или на колеровочных системах

White Tint Base – как база А (в светлые и пастельные тона).

Neutral Tint Base – как база С (в яркие и насыщенные тона).

**СОСТАВ:** уретан-акриловый, водный. **ЛОВ:** 50 г/л.

**УПАКОВКА:** банка 2,5 л со свободным объемом для колорантов (2,375 / 2,340 л содержимого + свободный объем под колоранты).

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 52% по массе.

**РАСХОД:** 21,5-31 м<sup>2</sup> / банка 2,5л, зависит от типа и пористости поверхности



**ИНСТРУМЕНТ:** качественная кисть с искусственной щетиной, аппликатор (шубка с коротким ворсом), валик с коротким ворсом (до 0,5 см), краскопульт.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

### ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

**Обратите внимание!** Не допускается применение на влажной древесине (вл. не более 12%).

#### Ранее покрытая старая древесина

Для лучших результатов, старые лакокрасочные покрытия должны быть удалены, чтобы создать очищенную поверхность для максимальной адгезии и долговечности покрытия.

#### Непокрытая старая древесина

Перед обработкой непокрытой старой древесины необходимо тщательно ее очистить, удалить въевшуюся грязь, плесень, разводы от плесени, грибов и водорослей, посеревшие участки, поврежденные от УФ волокна и другие поверхностные загрязнения. После того как древесина очищена и высушена, проведите тест на абсорбцию: разбрызгайте небольшое количество воды, если вода впитывается быстро, поверхность готова к нанесению.

#### Непокрытая свежая древесина

Обратите внимание, что свежие деревянные доски должны быть просушены перед нанесением покрытия.

### БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

**Тщательная подготовка поверхности перед окрашиванием - это гарантия длительного срока службы покрытия!!!**

Свежий бетон или штукатурку выдержать минимум 30 дней перед окраской.

Удалите грязь, масляные пятна и сложные загрязнения при помощи концентрированного средства для бетонных поверхностей (продается отдельно), или при помощи иного чистящего средства.

## НАНЕСЕНИЕ

Наносите только тогда, когда температура воздуха, материала и поверхности находится в интервале от 10°C до 32°C и относительной влажности менее 85%. Не применять, если в течение 24 часов ожидается дождь.

Для большей долговечности рекомендуется наносить два слоя покрытия с 4-6 часовым промежутком между нанесениями.

Для грубо обработанной древесины предпочтительно нанесение кистью. При нанесении валиком или краскопультом следите, чтобы окрашивание проводилось вдоль волокон. Это исключит стекание капель, наплывы, неровное покрытие или лужицы на поверхности. Чтобы минимизировать нахлесты, поддерживайте влажный край.

При использовании нескольких банок покрытия, смешайте их в одном контейнере для получения однородного цвета при нанесении.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- до отлипа – 1-2 часа;
- повторное нанесение – не ранее, чем через 4-6 часов;
- легкий пешеходный трафик – 24 часа;
- тяжелый трафик – 72 часа
- до первой влажной уборки дать поверхности просохнуть минимум 7 дней.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**  
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

**Очистка:** промойте инструменты и оборудование теплой водой с моющим средством сразу после использования. Подсохшие фрагменты удалите смывкой для лака. Очищайте потеки и капли немедленно, т.к. подсохшую краску трудно удалить.

**Держите подальше от детей!**

**Срок хранения: 3 года.** Дата изготовления указана на упаковке.

**Производитель:** HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş.

IDOSB, Vakum Cad. No:25, Orhanlı/Tuzla, Istanbul, TR.

**Претензии по качеству продукции [www.TimberCare.ru](http://www.TimberCare.ru).**



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**

**[WWW.1PARKET.RU](http://WWW.1PARKET.RU) +7 (495) 545-25-85**